

Avgjutningsmassor Additionshärdande

Elastosil	Färg	Speciella egenskaper	Särskilda kännetecken	Blandningsförhållande vikt %	Bearbetnings-tid minuter	Avformnings-bar 23 C/ tim	Avformnings-bar 70C/min	Viskositet mix MPas	Täthet g/dm ³	Hårdhet shore A	Draghåll-fasthet N/mm ²	Brott-töjning %	Rivhåll-fasthet N/mm	Linjärt krymp efter 7d/rt %
M 4370 A/B	Rödbrun	Gjutbar, hård	Hög värmebeständighet och värmeledningsförmåga	9:1	80	6	15	8 000	1,43	55	3,0	130	>4	<0,1
M 4600 A/B	Transp	Gjutbar, mycket mjuk	Allroundmassa	10:1	90	12	20	15 000	1,1	20	6,0	700	25	>0,1
M 4601 A/B	Rödbrun	Gjutbar, mjuk, mycket hög elasticitet och mekanisk hållfasthet	Allroundmassa	9:1	90	12	20	15 000	1,13	28	6,5	700	>30	<0,1
M 4630 A/B	Vit	Gjutbar, mjuk, mycket hög elasticitet och mekanisk hållfasthet	Allroundmassa. Hög beständighet mot betong	10:1	90	12	20	20 000	1,13	28	6,5	700	>30	<0,1
M 4641 A/B	Transp	Gjutbar, medelhård och hög mekanisk hållfasthet	Hög gjuthartsbeständighet (PUR)	10:1	90	15	30	30 000	1,07	43	4,5	300	>25	<0,1
M 4642 A/B	Mörkröd	Gjutbar, medelhård, hög elastitet och utmärkt mekanisk hållfasthet	Allroundmassa	10:1	90	12	20	15 000	1,14	37	7,0	550	>30	<0,1
M 4643 A/B	Grå	Gjutbar, medelhård, hög mekanisk hållfasthet	Hög beständighet mot polyuretan och epoxi	9:1	70	12	20	25 000	1,35	48	5,0	300	>10	<0,1
M 4644 A/B	Transp	Gjutbar, medelhård, hög mekanisk hållfasthet	Mycket god beständighet mot polyuretan och epoxi	10:1	90	15	30	50 000	1,07	40	5,5	400	>25	<0,1
M 4670 A/B	Beige	Gjutbar, hård, hög mekanisk hållfasthet	Hög beständighet mot polyuretan och epoxi	10:1	60	24	30	80 000	1,34	55	5,5	350	>12	<0,1
RT 601 A/B	Glasklar	Gjutbar, medelhård	Lättflytande, bra draghållfasthet	10:1	90	15	30	50000	1,07	40	5,5	400	>25	<0,1
RT 607 A/B	Rödbrun	Gjutbar, mycket hård, hög värmestabilitet, flamresistant	Allround, elektronik	10:1	100	15	30	35000	1,06	40	5	330	>20	<0,1
RT 620 A/B	Transp	Gjutbar, mycket mjuk, hög mekanisk hållfasthet	Speciellt för Pad Printing	10:1	35	4	30	20000	1,05	17	5	900	>12	<0,1
RT 623 A/B	Rödbrun	Medelhård, hög mekanisk hållfasthet	Speciellt för Pad Printing	9:1	30	5		10000	1,12	31	7,5	700	30	
RT 629 A/B	Transp	Medelhård, antstatis	Speciellt för Pad Printing	10:1	40	3		8000	1,13	31	6,0	500	25	
C 1200 A/B	Blå	Mjuk, bredbar	Återanvändningsbar vakuumbagging	1:1	20	1		20000	1,05	25	5,0	500	25	

Siffror och information i tabellen är endast avsedda som en översiktlig produktguide.