

Lamineringsepoxi

ABIC levererar epoxisystem för wet lay up, RTM, injicering, filament winding, pressure moulding och poltrusion.

Epoxisystem

Bas	Härdare	Wet lay-up	RTM	Pressure mouldmaking	Infusion	Filament winding	Poltrusion	Härdning	Note
LY 1564	XB 3403	x	x		x	x		RT härdning	
LY 1564	XB 3404-1	x	x		x	x		RT härdning	
LY 1564	Aradur 22962	x	x	x	x	x	x	Varm-härdning	
LY 1564	Aradur 5003-1	x	x	x				RT härdning	
LY3505	XB 3403	x	x	x		x		RT härdning industri komposit	GL godkänd
LY3505	XB 3404-1	x	x	x		x		RT härdning industri komposit	GL godkänd

Produkterna finns i 5 kg och 25 kg förpackning

Tekniska data

Bas	Härdare	Pot life RT 100ml min	Gel time 80°C min	Mix viskositet 25°C mPa s	Varm-härdning	Tg °C	RT härdning	Tg RT härdn.
LY 1564	XB 3403	870-1050	40-50	150-230	15h 50°C	68-73	7 dagar 23°C	50 - 55
LY 1564	XB 3404-1	150-180	14-17	270-370	15h 50°C	55-59	7 dagar 23°C	50 - 55
LY 1564	Aradur 22962	110-150	20-30	400-600	15 min 120°C +2h 150°C	130-140	4h i 60°C	75 - 80
LY3505	XB 3403	600-720	36-48	300-400	6h 80°C	75-80	7 dagar 23°C	50 - 55
LY3505	XB 3404-1	80-100		550-800	6h 80°C	75-80	7 dagar 23°C	50 - 55

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA OSS PÅ:
• Telefon: 011-14 90 30 • E-post: info@abic.se